

TUBOS EM PP-R

MATERIAL

PP-R (polipropileno-random). Este material é apropriado para utilização em contacto com água potável e outros fluidos a temperaturas que poderão ir até aos 110°C. Este material está de acordo com as normas ISO/TR 7471.

NORMALIZAÇÃO

Os tubos PLIMAT em PP-R de soldar respeitam rigorosamente as normas DIN 8077 e 8078.

MONTAGEM

Por soldadura utilizando máquina de soldar apropriada. As tubagens em PP-R estão previstas para serem montados com acessórios em matéria plástica (PP-R).

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 20 bar a 20°C (água) ou 4 bar a 90°C (água).

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

- d** - Diâmetro nominal nas partes de soldagem
- Gr** - Peso aproximado da peça em gramas
- *** - Produto não fabricado pela Plimat, S.A.
- Nota** - cada vara de tubo mede 5 metros

Tubos de soldar


Tubes to weld

Tubes à souder

Tubos soldar



20 80 2106 000



d	di	S	Gr	Quant	Nº Código
20	12	4		20	20 80 2106 020
25	17	4		20	20 80 2106 025
32	22	5		15	20 80 2106 032
40	26	7		6	20 80 2106 040
50	32	9		6	20 80 2106 050
63	41	11		5	20 80 2106 063